



METIC

FICHA TÉCNICA METIC RINSETEX FORTE

Descripción del producto

Es un limpiador y desengrasante especializado para el mantenimiento de todo tipo de superficies, ESPECIAL para el lavado de fachadas en mantenimiento que han sido tratadas con hidrofugantes. Ayuda a retirar residuos de material particulado y hollín de hidrocarburos. **METIC RINSETEX FORTE** es un limpiador especializado, diseñado especialmente para renovar fachadas previamente hidrofugadas. Puede ayudar a eliminar algunas eflorescencias y manchas primarias superficiales protegiendo y resaltando el tono natural del sustrato.

Características del producto

- Retira fácilmente los ensuciamientos comunes sobre ladrillo, piedra natural, concreto y gres.
- Ayuda a retirar las eflorescencias primarias.
- Retira rápidamente y de forma efectiva la mayoría de manchas y contaminantes presentes en fachadas de ladrillo.
- Resalta y renueva el tono natural del ladrillo desde el mismo momento de la aplicación.
- Debido a su naturaleza genera un efecto tenso activo y encapsulante, permitiendo un enjuague rápido y efectivo.
- Garantiza una mayor durabilidad de los acabados.
- Previene el ataque a la matriz arcillosa de los ladrillos.
- Previene el ataque a las juntas de mortero de pega.



DESTINO DE USO

Para lavar, limpiar, desmanchar y renovar, superficies verticales u horizontales en gres, ladrillo, bloques de adoquín, concreto, metal, aluminio, vidrio y piedra, incluso sobre superficies que ya fueron Hidrofugadas



Fácil
Aplicación

MODO DE APLICACIÓN



Preparación Superficie:

La superficie debe estar seca (sin humedades activas). Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo de cerdas suaves, tapetes, escoba, etc. En caso de filtraciones o humedades, estas se deben corregir antes del lavado

Preparación Producto:

Mezcle una (1) parte de **Metic Rinsetex Forte** con una (1) a tres (3) partes de agua, vertiendo en un recipiente plástico. En caso de manchas o contaminaciones severas use el producto sin diluir o utilice Metic Rinsetex Ultra. Se recomienda siempre realizar ensayos previos para determinar la dilución y concentración efectiva y correcto funcionamiento del Metic Rinsetex. Si la fachada presenta residuos de cemento, puede adicionar una parte de Metic Ultra Brick N en 5 partes de Metic Rinsetex Forte + 3 Partes de Agua. En cualquier caso de dilución con Metic Ultra Brick N debe proteger las demás superficies para evitar daños y realizar pruebas previas de desempeño y compatibilidad. También Puede mezclarlo con ácido nítrico en dilución 1 parte de ácido nítrico + 5 partes de Metic Rinsetex Forte + 3 partes de agua según ensayos previos. No se recomienda mezclar con ningún otro tipo de producto químico.

Aplicación del Producto:

Aplicar **METIC RINSETEX FORTE** con tapete, cepillo o esponjilla plástica, sobre la superficie y frotar para remover las manchas o suciedades. Retirar los residuos de cemento con espátula. Antes de que seque el producto, enjuagar con agua limpia frotando con tapete, cepillo o escoba plástica limpia. En caso de uso de mangueras o hidrolavadoras la presión debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo abanico para no saturar la fachada. Si se seca el producto sobre la superficie repetir el proceso de aplicación antes de enjuagar. Deje secar 1 a 3 días y proteja con **METIC IMPRASIL SOLVE 10** o deje secar 1 día más y proteja con **METIC IMPRASIL W 10** o **METIC SILISAN W**

Rendimiento teórico

Puro de 3 A 5 M2 por litro de **METIC RINSETEX FORTE**

Dilución 1 A 1 de 6 A 10 M2 por litro de **METIC RINSETEX FORTE**

Dilución 1 A 3 de 18 A 30 M2 por litro de **METIC RINSETEX FORTE**

Tener en cuenta hacer los ensayos previos para establecer el rendimiento real del producto y la dilución adecuada Según el estado de la superficie.

ALMACENAMIENTO

METIC RINSETEX FORTE debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.



Información técnica

PRECAUCIONES

METIC RINSETEX FORTE no se debe mezclar con otra sustancia de las recomendadas. Es una mezcla de químicos que provoca un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso y manejo. Este producto puede emanar vapores, mantener y abrir en sitios ventilados. Manténgase bien tapado el empaque mientras no se esté usando. No reutilice los empaques, ni re empaque el producto a envases metálicos. Aplicar el producto sobre superficies libres de humedad activa. Si mezcla el producto según las recomendaciones anteriores proteger los elementos metálicos y los jardines ya que el producto podría ser corrosivo. No se debe dejar secar el producto sobre la superficie antes de enjuagar. No utilizar en el enjuague los mismos utensilios de la limpieza, estos debe ser cambiado. No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. **METIC RINSETEX FORTE** causa lesiones oculares graves y quemaduras en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica. No inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar la adecuada ventilación durante su aplicación. Solo pueden producirse intoxicaciones o quemaduras por descuidos graves o mala manipulación. Muy tóxico por ingestión. Consulte la hoja de seguridad del producto

ADVERTENCIA

Antes de manipular el producto, lea las hojas técnicas y de seguridad, con el fin de obtener la información detallada sobre su utilización y riesgos para la salud. **MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Todo uso es bajo responsabilidad del aplicador, por lo cual deberá realizar ensayos previos para garantizar el correcto funcionamiento y correcta dosificación. **METIC** no se hace responsable por el uso indebido del producto. La responsabilidad de **METIC** solo cubre reposición del producto, en ningún caso de daños o deterioro en superficies tratadas. Su efecto.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia: Líquido incoloro
- Densidad: 1kg/Lt aprox
- Vencimiento: 2 años en su envase original
- Presentación: 1 kilo /4 Kilos / 20 Kilos/ 200 Kilos



METIC cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que **METIC** le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de **METIC** es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

METIC Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será rembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes.