

METIC REFUERZO TELA POLIMÉRICA es una trama elástica de polipropileno con densidad 30 g/m², de color blanco y ligeramente traslúcida. Es un material diseñado para la instalación de nuestros impermeabilizantes acrílicos de la línea METICRYL y otros tipos de sistemas técnicos.

USOS

Se utiliza como refuerzo de estabilidad dimensional en las impermeabilizaciones con la línea METICRYL en:

- Terrazas y cubiertas
- Tejas y canoas metálicas
- Ruanas en techos
- Juntas entre losas
- Ventanas
- Techos de tablilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	30 g/m ² ± 2 g/m ²
Ancho	2400 mm ± 8 mm
Metraje	1000 m ± 2 m
Resistencia a la tensión, dirección máquina	32,9 N
Resistencia a la tensión, dirección transversal	42,7 N
Elongación a la ruptura, dirección máquina	115 %
Elongación a la ruptura, dirección transversal	126 %

PRESENTACIONES

- 10 cm x 100 m
- 1 m x 10 m
- 1 m x 50 m
- 1 m x 100 m

INSTALACIÓN

Aplique una capa de impermeabilizante METICRYL puro sobre la superficie a trabajar; asiente bien METIC REFUERZO TELA POLIMÉRICA sobre el producto fresco. Una vez seco, aplique otra capa de METICRYL puro sobre la tela. Refuerce METIC REFUERZO TELA POLIMÉRICA todas las fisuras, grietas y empates constructivos entre diferentes materiales. (Ver instrucciones de aplicación de METICRYL).

ALMACENAMIENTO

- Los rollos deben almacenarse idealmente sobre estibas.
- Proteger los rollos de la exposición directa de rayos UV y humedad.
- Mantener los rollos a una distancia de al menos 1 m de cualquier fuente de calor.



METIC cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que METIC le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de METIC es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

METIC Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será rembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. PRODUCIDO POR SOLUCIONES QUIMICAS Y ARQUITECTONICAS SAS PARA METIC LATINOAMERICA.

